

Armierungsgewebe 190

Сетка стеклотканевая щелочестойкая.



Применение

Применяется как армирующий элемент при штукатурных и фасадных работах в системах внешнего утепления.

Технические данные

Размер ячеек 4 x 4 мм
Прочность на разрыв:
по основе 1750 N/50 мм;
по утку 1750 N/50 мм;
Прочность на разрыв после

28 дней хранения в 5%-м р-ре Na(OH):

по основе 900 N/50 мм;

по утку 900 N/50 мм;

Поверхностная плотность:

до пропитки 132 г/м² +/- 2 г/м²;

после пропитки 165 г/м² +/- 3 г/м²;

Щелочестойкая.

Расход

1,1 погонных метра на м².

Обеспечивает

Механическую прочность покрытия.

Повышение термического сопротивления наружных стен.

Защиту поверхности от образования трещин.

Экономия штукатурно-клеевых растворов.

Сетка устойчива к климатическому старению, воздействию щелочей и микроорганизмов.

Способ использования

Подготовить основание и нанести клеевой раствор Klebe- und Spachtelmasse 105 на поверхность шпателем. В свежий слой раствора вертикально укладывается стеклосетка Armierungsgewebe 190 с нахлестом не менее 10 см и вдавливается.

Стеклосетка не должна касаться утеплителя и быть видна после завершения работ.

Упаковка

Рулон

длина 50 м

ширина 100 см

Хранение

В сухом, защищенном от влаги помещении в вертикальном положении.